

お客様各位

平素より弊社石綿分析をご利用いただき誠にありがとうございます。

この度、石綿分析に関する分析結果報告書の様式変更を行うことになりました。変更後の様式は下記の通りです。

石綿分析結果報告書

報告書No. NA24000C-001
2023年〇月〇日

*****様

作業環境測定機関 登録番号27-61
株式会社総合水研究所
〒590-0084 堺市堺区神南辺町一丁目4番26
Tel: 072-224-9532 Fax: 072-224-9257
産業分析センター
〒592-8334 堺市西区浜寺石綿町中二丁目3番34号
Tel: 072-248-9532 Fax: 072-288-9257

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを報告します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

- 【物件名称】 **倉庫
- 【物件住所】 **市***
- 【試料採取日】 2023年〇月〇日 ~ 2023年〇月〇日
- 【採取者】 株式会社総合水研究所 ○○○○
- 【採取者資格】 建築物石綿含有建材調査者
- 【分析実施者】 株式会社総合水研究所 ○○○○
公益社団法人 日本作業環境測定協会主催 石綿分析技術評価事業
Aランク 認定No.○○○○○
- 【分析期間】 2023年〇月〇日 ~ 2023年〇月〇日
- 【分析方法】 JIS A 1481-1:2016
- 【分析結果】


試料番号	試料名 (採取箇所・採取部位・建築建材の名称)	石綿の有無	定性分析結果 石綿の種類	定量分析結果 石綿含有率(%)
1	一般倉庫 外壁・吹付材	有	クワソタイル	—
2	1階教室・天井・石膏ボード	無	—	—
3	〇〇〇△△Pタイル	無	—	—
4	〇〇〇△△吹付材	有	クワソタイル クロソドライト	—
	- 以下余白 -			

報告書No. NA24000C-001

【分析結果詳細】

試料番号	1	試料名	一般倉庫・外壁・吹付材
------	---	-----	-------------

	外観(素材または色)	推定石綿質量分率
層1	白色塗料	無検出
層2	灰色下地調整材	クワソタイル(0.1%~5%)
層3	ALC層	無検出
層4		
層5		



試料番号	2	試料名	1階教室・天井・石膏ボード
------	---	-----	---------------

	外観(素材または色)	推定石綿質量分率
層1	石膏ボード	無検出
層2		
層3		
層4		
層5		

注) 推定石綿質量分率の報告区分は、「無検出」、「検出」、「0.1%~5%」、「5%~50%」、「50%~100%」である。
推定石綿含有率の「検出」は、検出された石綿繊維が数本であり、濃度の推定が困難な場合を示す。

変更は2023年10月ご依頼分より順次行います。変更の際してなにかとご不便をお掛け致しますが、今後も変わらぬご愛顧を宜しくお願い申し上げます。